



Ceretan T90
parafiny o podwyższonych temperaturach topnienia

specyfikacja techniczna

Oznaczenie	Wartość	Jednostka
Temperatura kroplenia	105 – 115	°C
Temperatura zestalenia	-	°C
Penetracja (25°C)	0,5 – 1,2	mm/10
Penetracja (40°C)	-	mm/10
Barwa wg ASTM D 1500	0,0 – 0,4	