



**Microwax HMP**  
Mikrowoski

*specyfikacja techniczna*

Oznaczenie	Wartość	Jednostka
Barwa	< 2,5	
Konsystencja	twarda	
Temperatura kroplenia	88 - 94	°C
Temperatura zestalenia	84 - 88	°C
Penetracja (25°C)	5 - 10	mm/10
Lepkość (100°C)	-	mPas