



Paracera MM
woski specjalne i twarde

specyfikacja techniczna

Oznaczenie	Wartość	Jednostka
Barwa	biaława	
Konsystencja	twarda	
Temperatura kroplenia	78 - 84	°C
Temperatura zestalenia	70 - 74	°C
Penetracja (25°C)	16 - 20	mm/10
Lepkość (100°C)	9 - 10,5	mPas