



Paracera MW
ozokeryt

specyfikacja techniczna

Oznaczenie	Wartość	Jednostka
Barwa	kość słoniowa	
Konsystencja	twarda, plastyczna	
Temperatura kroplenia	76 - 84	°C
Temperatura zestalenia	70 - 76	°C
Penetracja (25°C)	22 - 32	mm/10
Lepkość (100°C)	10 - 16	mPas