



Paracera MWN
ozokeryt

specyfikacja techniczna

Oznaczenie	Wartość	Jednostka
Barwa	jasno żółta	
Konsystencja	twarda, plastyczna	
Temperatura kroplenia	73 - 78	°C
Temperatura zestalenia	65 - 70	°C
Penetracja (25°C)	25 - 30	mm/10
Lepkość (100°C)	11 - 14	mPas