



Paracerin S80

Cerezyny

specyfikacja techniczna

Oznaczenie	Wartość	Jednostka
Barwa	kość słoniowa	
Temperatura kroplenia	61 - 67	°C
Temperatura zestalenia	57 - 64	°C
Penetracja (25°C)	68 - 88	mm/10
Lepkość (100°C)	4,6 - 6,0	mPas