

PIONIER 2071 N
farmaceutyczny olej parafinowy

specyfikacja techniczna

Oznaczenie	Wartość	Jednostka	Metoda
Kolor	+ 30		ASTM D 156
Gęstość w 15°C	0,879	g/cm ³	DIN 51757 ASTM D 1298
Temperatura zapłonu	225	°C	DIN 51376 ASTM D 92
Temperatura zmętnienia	-24	°C	DIN 51597 ASTM D 97
Lepkość w 40°C	69,0	mm ² /s	DIN 51562 ASTM D 445
Węglowodory aromatyczne	0	%	DIN 51378 ASTM D 2140
Węglowodory naftowe	39	%	
Węglowodory parafinowe	61	%	