

**PIONIER 2076 N**  
farmaceutyczny olej parafinowy

*specyfikacja techniczna*

Oznaczenie	Wartość	Jednostka	Metoda
Kolor	+ 30		ASTM D 156
Gęstość w 15°C	0,860	g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757 ASTM D 1298
Temperatura zapłonu	170	°C	DIN 51376 ASTM D 92
Temperatura zmętnienia	-24	°C	DIN 51597 ASTM D 97
Lepkość w 40°C	16,0	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562 ASTM D 445
Węglowodory aromatyczne	0	%	DIN 51378 ASTM D 2140
Węglowodory naftowe	40	%	
Węglowodory parafinowe	60	%	