



PIONIER 2079 P
farmaceutyczny olej parafinowy

specyfikacja techniczna

Oznaczenie	Wartość	Jednostka	Metoda
Kolor	+ 30		ASTM D 156
Gęstość w 15°C	0,857	g/cm ³	DIN 51757 ASTM D 1298
Temperatura zapłonu	190	°C	DIN 51376 ASTM D 92
Temperatura zmętnienia	-10	°C	DIN 51597 ASTM D 97
Lepkość w 40°C	20,0	mm ² /s	DIN 51562 ASTM D 445
Węglowodory aromatyczne	0	%	DIN 51378 ASTM D 2140
Węglowodory naftowe	35	%	
Węglowodory parafinowe	65	%	