



wosk bazowy PM 82
parafiny o podwyższonych temperaturach topnienia

specyfikacja techniczna

Oznaczenie	Wartość	Jednostka
Temperatura kroplenia	72 - 82	°C
Temperatura zestalenia	63 - 69	°C
Penetracja (25°C)	10 - 15	mm/10
Penetracja (40°C)	25 - 45	mm/10
Barwa wg ASTM D 1500	0,0 – 0,4	