



wosk bazowy PM 83
parafiny o podwyższonych temperaturach topnienia

specyfikacja techniczna

Oznaczenie	Wartość	Jednostka
Temperatura kroplenia	88 - 96	°C
Temperatura zestalenia	70 - 78	°C
Penetracja (25°C)	8 - 14	mm/10
Penetracja (40°C)	25 - 40	mm/10
Barwa wg ASTM D 1500	0,0 – 0,4	