



**wosk bazowy PM 85**  
parafiny o podwyższonych temperaturach topnienia

*specyfikacja techniczna*

Oznaczenie	Wartość	Jednostka
Temperatura kroplenia	95 - 103	°C
Temperatura zestalenia	84 - 90	°C
Penetracja (25°C)	6 - 12	mm/10
Penetracja (40°C)	18 - 32	mm/10
Barwa wg ASTM D 1500	0,0 – 0,4	